Paraphalt Liquid

1/1

DESCRIPTION

PARAPHALT LIQUID est un enduit semi liquide renforcé par des fibres à base de bitume, caoutchouc, polymères, dopes d'adhésives et charges. Rend étanche, répare et rénove les toitures. Adhère aussi sur surface mouillée.

APPLICATIONS

- Imperméabilisation, protection, réparation, rénovation et entretien de toitures en roofing, zinc, béton, fibrociment, tôle… s'applique sur la plupart des matériaux de toitures, pas sur ardoises.
- Imperméabilisation de fondations.
- Anticorrosif sur surface métallique.
- Protection de tuyauteries (attention: l'isolation peut être attaquée par les solvants).
- Adhère parfaitement sur la plupart des matériaux de construction.

MODE D'EMPLOI

- Bien remuer avant l'emploi
- Appliquer 2 couches en croix à la brosse, au balai, à l'aide d'une raclette ou d'un pistolet airless sur surface propre et pas nécessairement mais de préférence sèche
- Découper au préalable en croix les boursouflures enduire, obturer avec du **PARAPHALT** ou recoller avec le **PARAPHALT COLD GLUE**.
- Diluer le **PARAPHALT LIQUID** au white spirit (15 à 20%) par temps froid et comme première couche d'imprégnation
- Sur surface très poreuse ou poussiéreuse (béton, ciment…) appliquer d'abord le fixateur bitumineux "Paraphalt Primer" à séchage rapide (30 min)
- Eviter la dégradation du revêtement noir par le soleil et autres agents atmosphériques en finissant avec une couche argentée réfléchissante
- Nettoyer les outils au white spirit

CONDITIONNEMENT

Boîte de 1 kg – 5 kg –10 kg et 25 kg

CONSERVATION

De longue durée dans l'emballage d'origine non ouvert et dans un endroit bien aéré et éloigné de toute source d'ignition.

SECURITE

Contient du Bitume de pétrole et des solvants hydrocarbonés Conserver le récipient fermé à l'écart de toute source d'ignition, Ne pas jeter les résidus à l'égout. Employer dans un endroit bien ventilé. Conserver hors portée des enfants

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	Bitume, caoutchouc, polymères, fibres, solvants,…
Couleur	Noir
Consistance	Semi-liquide
Séchage	Au toucher 5 – 8 hrs d'après épaisseur de la couche et les conditions atmosphér. Après 8 jours le revêtement supporte des allées et venues occasionnelles. Après séchage, il est conseillé d'appliquer une couche de finition antisolaire PARAPHALT REFLEX pour protection contre les U.V.
Solvants	Essences de pétrole, prendre les précautions élémentaires. N'est plus inflammable après son application
Point d'inflammation	42°C
Densité	1 g/cm³ à 20°C
Température d'utilisation	+5°C à 30°C
Consommation théor.	1ère couche d'imprégnation (15% dilué) 0,750 L/m² 2ième couche 1,200 L/m²

072005

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.